

Fremstilling af lindebast II


Som omtalt i det forrige notat om fremstilling af lindebast manglede der stadig at rødne den anden halvdel af barken. Da sommeren var ovre var det ikke muligt at gennemføre rødningen udendørs.

Det blev derfor forsøgt at gennemføre rødningen indendørs i et udehus og hæve vandtemperaturen til et passende niveau ved tilslutning til et centralvarmeanlæg.

Det lykkedes ikke at få rødneprocessen i gang. Formodentlig er årsagen den, at barken ikke må tørre ud inden rødningen sættes i gang.

Vi må derfor udnytte de ca. 3,5 kg bast, som er fremstillet og derudover skaffe ny bark til sommer.

1992-11-16



N.P. Fenger